DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Gama Termax

									Aplicaciones															
Gama	Producto	Gramaje (g/m²)	Calibre (µm)	Sensibilidad Dinámica	Durabilidad imagen (años)*	Impresión UV-Offset	BPA Free	Características especiales	Recibos Punto de Venta	Recibos de Terminales Bancarias	Recibos parking	Extractos bancarios	Fax	Registros médicos	Cupones promocionales	Impresiones de Terminales Informativas	Loterías y Apuestas	Facturas	Billetes de Transporte	Tarjetas de embarque	Entradas de Espectáculos	Tickets de Estacionamiento	Tags	Etiquetas
POS	Termax P-48 S	48	53	Standard	5			Bajo calibre para rollos más largos. POS para retail.	•	•	•	•			•	•								
	Termax P-55 S	55	60	Standard	5				•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-58 S	58	66	Standard	5				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
	Termax P-65 S	65	73	Standard	5				•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-48 SNA	48	53	Standard	10		✓		•	•	•	•			•	•								
	Termax P-55 SNA	55	60	Standard	10		✓		•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-65 SNA	65	73	Standard	10		✓		•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-55 SD7	55	60	Alta	7				•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-55 SNAD7	55	60	Alta	10		✓		•	•	•	•	•	•	•	•			•					
	Termax P-55 SK	55	60	Standard	5			Disponible en verde, rosa, amarillo y azul.	•						•									
	Termax P-55 F	55	60	Alta	7	✓			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
	Termax P-55 HS	55	60	Muy alta	7	✓		Muy alta sensibilidad.	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•			
	Termax P-59 RF	59	64	Standard	10	✓	✓	Buena resistencia al calor, plastificantes, aceite, grasa y agua. Libre de bisfenol.	•						•		•		•		•			
TICKET	Termax T-74 F	74	82	Alta	7	✓			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Termax T-80 F	80	90	Alta	7	✓			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Termax T-105 F	105	117	Alta	7	✓									•	•	•	•	•	•	•		•	
	Termax T-74 FNA	74	82	Alta	10	✓	✓		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Termax T-80 FNA	80	90	Alta	10	✓	✓		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Termax T-105 FNA	105	117	Alta	10	✓	✓								•	•	•	•	•	•	•		•	
	Termax T-55 HRF	55	60	Baja	5	✓		Resistencia mejorada a la luz y al calor.														•		
	Termax T-75 HRF	75	84	Baja	5	✓		Resistencia mejorada a la luz y al calor.														•		
	Termax T-105 RF	105	117	Standard	10	✓	✓	Buena resistencia al calor, plastificantes, aceite, grasa y agua. Libre de bisfenol.							•		•	•	•	•	•		•	
LABEL	Termax L-72 F	72	80	Alta	7	✓																		•
	Termax L-105 F	105	117	Alta	10	✓																		•
	Termax L-72 FNA	72	80	Alta	10	✓	✓																	•

*en las correctas condiciones de manipulación y almacenamiento de papeles térmicos

Lecta Main Operational Offices
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN

Tel: +34 93 482 10 00
Fax: +34 93 482 11 70